

INFORMACJA TECHNICZNA

Spray Professional FARBA PODKÚADOWA ANTYKOROZYJNA

Farba w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych i eliwnych, równie na inne podjõ a, jako podkjad pod po dekoracyjne emalie nawierzchniowe *Spray Professional* Emalia Uniwersalna.

Producent:

CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J. PL 84-123 Pojchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka farby

- o Szybkoschn ca, wygl d matowy
- o Doskonale kryj ca i przyczepna do podjõ a
- o Odporna na dziañanie czynników atmosferycznych i okresowe dziañanie wody
- o Odporna na dziañanie temperatury do 110°C
- o Zapewnia doskonañ przyczepno emalii nawierzchniowych
- o Nie zawiera zwi zków oñwiu i chromianów
- o Nie zawiera substancji wpñywaj cych na warstw ozonow

Wñ ciwo ci fizyczne i chemiczne

Typ bazy:

Alkidowa modyfikowana

Kolor

wedñg katalogu

Propelent

mieszanina propan-butan

Zawarto lotnych zwi zków organicznych (VOC)

LZO poni ej 680 g/L

Wñ ciwo ci aplikacyjne

Czas schni cia przy 20 °C *)

okoñ 10 min

Odst p czasu do najõ enia drugiej warstwy

do 2 godzin

Odst p czasu do nanoszenia emalii nawierzchniowych

po 72 godzinach

Wydajno teoretyczna **)

1,5 m² z pojemnika

Zalecana grubo powjõki po wyschni ciu, okoñ

25 µm (jedna warstwa)

Zalecana liczba warstw

2

*) Czas schni cia zale y od grubo ci naniesionej mokrej powjõki emalii, temperatury oraz intensywno ci ruchu otaczaj cego powietrza

**) Wydajno teoretyczna dotyczy nanoszenia emalii na pñskie, nieporowate podjõ e w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubo ci suchej powjõki 20 µm. Wydajno praktyczna mo e odbiega od teoretycznej w zale no ci od warunków w miejscu stosowania.

Stosowanie

Zalecenia: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha wolna od tñszczu i rdzy. Zaleca si oczy ci podjõ e papierem ciernym, szcztokowanie lub przez piaskowanie. Wykona wst pne próby stosowania wyrobu i oceni jako uzyskanej powjõki.

Technika stosowania: Przed u yciem wstrz sa pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawarto ci. Zalecana odlegjõ dyszy do lakierowanej powierzchni 20 . 30 cm. Wykona próbny natrysk. Najlepiej stosowa w zakresie temp. 18 . 25°C. Nanosi farb w formie 2 -3 warstw w odst pach kilku minut. Po zako czeniu natrysku, wyczy ci dysz przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naci ni cie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZE STWO

Skrajnie ãtwpalny aerosol. Pojemnik pod ci nieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Dziañ dra ni co na skór . Dziañ dra ni co na oczy. Mo e wywoñywa uczucie senno ci lub zawroty gjõwy. Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez dñgotrwañe lub nara enie powtarzane.

W miejscu pracy zapewni skuteczn wentylacj , u ywa r kawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posúgiwania si wyrobem aerozolowym

Chroni przed dzie mi. Przechowywa z dala od ródyciepñ, gor cych powierzchni, ródyciskrenia, otwartego ognia i innych ródyczapõnu. Nie pali . Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym ródjem zapõnu. Nie przekjõwa ani nie spala , nawet po zu yciu. Chroni przed wiatñem sñonecznym. Nie wystawia na dziañanie temperatury przekraczaj cej 50°C /122°F. Zawarto /pojemnik usuwa do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczyta informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapozna si z Kart Charakterystyki dost pn na stronie www.championcolor.pl

Zastrze enie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o nasz wiedz i do wiadzenie ale nale y je weryfikowa w aktualnych warunkach u ytkownika. Informacje te nie stanowi podstawy do roszcze z tytuñ gwarancji a tak e ewentualnych szkód wynikñych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a tak e nie zwalnaj u ytkownika od obowi zku zapoznania si i stosowania wszelkich uregulowa prawnych zwi zanych z jego stosowaniem.

Data wydania 01.12.2015.